

SOTOH

フレッシュα


新・涼感加工

天然物から抽出された安全性の高い原料を使用した涼感加工、フレッシュがさらに効果の高い加工へと変化を遂げました。

フレッシュの持つ“吸汗速乾性”と“キシリトール由来の吸熱性能”に、ミント成分のクーリング効果をプラスしました。

■ 120℃以上の高温及び**ドライクリーニングは効果が薄れます**。ご注意ください。

加工例 綿100% 温度変化



時間(分)	0	5	10	15	20
未加工布	35.0	23.1	23.6	24.3	24.9
フレッシュα	35.0	21.4	21.9	22.4	22.9

※ 0.5ccの水を滴下した際の生地表面温度の推移を測定

S 株式会社ソトー

<http://www.sotoh.co.jp>