

# ナチュラル セラータ

＜天然由来薬剤使用の非フッ素撥水加工＞

対象素材 : セルロース・化合繊素材

昨今、環境規制が厳しくなる中、C6 フッ素撥水剤では全く撥水性能が出せなかったセルロース FIX 処理布に対して C8 並みの撥水性能が得られる処方を天然由来薬剤使用で確立  
セルロース FIX 処理をしない淡・中色や、合繊素材も十分な撥水性能を発揮するので、色目・素材を気にせず加工が可能  
環境に配慮した次世代の耐久撥水加工です

例 綿100%ニット 後染 黒 **FIX 加工布** 撥水試験 JIS L 1092 洗濯 C4M 法 アタック洗剤

	撥水度 (級)			
	初期	洗濯 10 回	洗濯 20 回	洗濯 50 回
C6 撥水加工	<b>2-3</b>	<b>2</b>	<b>1-2</b>	<b>1-2</b>
ナチュラルセラータ	5	5	4-5	4-5

素材・組織等によって、撥水度が変動しますので、あらかじめ見本等にて確認することをお願いします

ウール混素材は、従来の非フッ素撥水加工「Fゼロセラータ」と同等の性能となります